

STUCOR-Imperial III - Grund- und Decklack

1-Komponenten Grund- und Decklack für Innenanwendung

Beschreibung	1-Komponenten-Korrosionsschutz-Farbe: Grund- und Deckanstrich mit aktiven Korrosionsschutzpigmenten auf Basis Kunstharz.
Eigenschaften	Hohe Haft- und Abriebfestigkeit Sehr gute Korrosionsschutzwirkung
Bindemittel	Kunstharz
Pigmentierung	Organische und anorganische Pigmente, Zinkphosphate als Rostschutz-Inhibitor
Farbton/Glanzgrad	RAL + NCS seidenmatt
Festkörpervolumen	55 - 58 %
Festkörpergehalt	60 - 74 %
Dichte	1,6 - 1,8 g/ml
Prakt. Ergiebigkeit	< 250 g/m ² bei 40 µ Trockenfilmdicke < 400 g/m ² bei 60 µ Trockenfilmdicke < 550 g/m ² bei 90 µ Trockenfilmdicke
Verarbeitungshinweise	Stahluntergrund muss trocken, fett-, schmutz- und zementfrei sein. Dazu ist eine Sandstrahlung der Güteklasse SA 2 - 2,5 erforderlich. Nach Zusatz von 3 - 5 % STUCOR-1 K-Verdünnung spritzbar. Sollte nicht bei Temperaturen unter + 5° C verarbeitet werden. Max. Luftfeuchtigkeit abhängig vom Taupunkt!
Trocknungszeit (20°C)	Griffest nach ca. 30 min Überstreichbar nach ca. 3 h Durchgetrocknet nach ca. 48 h (bei jeweils 20° C)

Die vorliegenden Angaben entsprechen dem Stand unserer heutigen Kenntnisse und sollen als Produkte- und Anwendungsinformation dienen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Verarbeitung muss immer den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden.

Winznau, Dezember 2000, H. Witt, dipl. Chem. Ing